LISTADO DE ENSAYOS OFRECIDOS

LEO.0019 - SUELOS por GRUPO e INDIVIDUAL

Av. Jorge Newbery 7643- S2006BGB – Rosario - Santa Fe- Argentina

Tel.: 0341-4102626 - Web site: www.bcr.com.ar

Estado: Publicado Versión 69 06/10/2026

Grupo/Ensayo	Ensayo/Técnica Analítica	Cantidad de muestra mínima requerida
Grupo 1	Materia orgánica (IRAM-SAGyP 29571-2:2011) Nitratos (LPE.0379 Método colorimétrico) - Se informa nitratos y humedad Fósforo Bray y Kurtz I* (LPE.0227 Método colorimétrico) pH (IRAM-SAGyP 29574)	300 g
Grupo 2	Materia orgánica (IRAM-SAGyP 29571-2:2011) Nitrógeno total (LPE.0112 basado IRAM/SAGyP 29572:2018) Fósforo Bray y Kurtz I* (LPE.0227 Método colorimétrico) pH (IRAM-SAGyP 29574)	300 g
Grupo 3	Materia orgánica (IRAM-SAGyP 29571-2:2011) Nitratos (LPE.0379 Método colorimétrico) - Se informa nitratos y humedad Fósforo Bray y Kurtz I* (LPE.0227 Método colorimétrico) pH (IRAM-SAGyP 29574) Sulfato (LPE.0256 Método turbidimétrico)	300 g
Grupo 4	Materia orgánica (IRAM-SAGyP 29571-2:2011) Nitrógeno total (LPE.0112 basado IRAM/SAGyP 29572:2018) Fósforo Bray y Kurtz I* (LPE.0227 Método colorimétrico) pH (IRAM-SAGyP 29574) Sulfato (LPE.0256 Método turbidimétrico)	300 g

Av. Jorge Newbery 7643- S2006BGB – Rosario - Santa Fe- Argentina

Tel.: 0341-4102626 - Web site: www.bcr.com.ar

Estado: Publicado Versión 69 06/10/2026

Grupo/Ensayo	Ensayo/Técnica Analítica	Cantidad de muestra mínima requerida
Grupo 5	Materia orgánica (IRAM-SAGyP 29571-2:2011) Nitratos (LPE.0379 Método colorimétrico) - Se informa nitratos y humedad Fósforo Bray y Kurtz I* (LPE.0227 Método colorimétrico) Fósforo Bray y Kurtz II (LPE.0378 Método colorimétrico) pH (IRAM-SAGyP 29574) Sulfato (LPE.0256 Método turbidimétrico) Potasio (LPE.0172 Absorción atómica - Llama) Calcio (LPE.0225 Absorción atómica - Llama) Magnesio (LPE.0225 Absorción atómica - Llama) Sodio (LPE.0216 Absorción atómica - Llama) Hidrógeno (LPE.0258 Método de cálculo) Sales Solubles (SAMLA 2004) Capacidad de Intercambio Catiónico (LPE.0238 Método titulométrico) % Saturación de bases	300 g

Av. Jorge Newbery 7643- S2006BGB - Rosario - Santa Fe- Argentina

Tel.: 0341-4102626 - Web site: www.bcr.com.ar

Estado: Publicado Versión 69 06/10/2026

Grupo/Ensayo	Ensayo/Técnica Analítica	Cantidad de muestra mínima requerida
Grupo 6	Materia orgánica (IRAM-SAGyP 29571-2:2011) Nitrógeno total (LPE.0112 basado IRAM/SAGyP 29572:2018) Fósforo Bray y Kurtz I * (LPE.0227 Método colorimétrico) Fósforo Bray y Kurtz II (LPE.0378 Método colorimétrico) pH (IRAM-SAGyP 29574) Sulfato (LPE.0256 Método turbidimétrico) Potasio (LPE.0172 Absorción atómica - Llama) Calcio (LPE.0225 Absorción atómica - Llama) Magnesio (LPE.0225 Absorción atómica - Llama) Sodio (LPE.0216 Absorción atómica - Llama) Hidrógeno (LPE.0258 Método de Cálculo) Sales Solubles (SAMLA 2004) Capacidad de Intercambio Catiónico (LPE.0238 Método titulométrico) % Saturación de bases	300 g
% Saturación de bases (Se informa: Calcio, Hidrógeno, Magnesio, Potasio, Sodio y C.I.C.)	LPE.0258 Método de cálculo (% de Saturación de bases; Hidrógeno) LPE.0225 Absorción atómica - Llama (Calcio; Magnesio) LPE.0172 Absorción atómica - Llama (Potasio) LPE.0216 Absorción atómica - Llama (Sodio) LPE.0238 Método titulométrico (C.I.C.)	300 g

Av. Jorge Newbery 7643- S2006BGB - Rosario - Santa Fe- Argentina

Tel.: 0341-4102626 - Web site: www.bcr.com.ar

Estado: Publicado Versión 69 06/10/2026

Grupo/Ensayo	Ensayo/Técnica Analítica	Cantidad de muestra mínima requerida
Calcio	LPE.0225 Absorción atómica - Llama	300 g
Capacidad de Intercambio Catiónico	LPE.0238 Método titulométrico	300 g
Carbono Orgánico Total	LPE.0178 Calcinación	300 g
Carbono Oxidable	IRAM-SAGyP 29571-2:2011	300 g
Densidad Aparente *Antes de realizar la recolección de muestras consulte los requisitos y envío de muestras haciendo click "Aquí"*	SAMLA 2004	300 g
Fósforo Bray y Kurtz I*	LPE.0227 Método colorimétrico	300 g
Fósforo Bray y Kurtz II (deben solicitar pH)	LPE.0378 Método colorimétrico	300 g
Fósforo Olsen (se realizará cuando el valor de pH sea mayor a 7,5)	IRAM-SAGyP 29570-2:2014	300 g
Hidrógeno	LPE.0258 Método de cálculo	300 g

BCRlabs

Av. Jorge Newbery 7643- S2006BGB - Rosario - Santa Fe- Argentina

Tel.: 0341-4102626 - Web site: www.bcr.com.ar

LISTADO DE ENSAYOS OFRECIDOS

LEO.0019 - SUELOS por GRUPO e INDIVIDUAL

Estado: Publicado Versión 69 06/10/2026

Grupo/Ensayo	Ensayo/Técnica Analítica	Cantidad de muestra mínima requerida
Humedad	LPE.0259 Secado en estufa	300 g
Magnesio	LPE.0225 Absorción atómica - Llama	300 g
Materia Orgánica	IRAM-SAGyP 29571-2:2011	300 g
Materia Orgánica Particulada	LPE.0184	300 g
Micronutrientes - Boro	SAMLA 2004	300 g
Micronutrientes - Cobre	LPE.0148 Absorción atómica - Llama	300 g
Micronutrientes - Hierro	LPE.0148 Absorción atómica - Llama	300 g
Micronutrientes - Manganeso	LPE.0148 Absorción atómica - Llama	300 g
Micronutrientes - Zinc	LPE.0148 Absorción atómica - Llama	300 g
Nitratos (se informa nitratos y humedad)	LPE.0379 Método colorimétrico	300 g

BCRlabs

Av. Jorge Newbery 7643- S2006BGB - Rosario - Santa Fe- Argentina

Tel.: 0341-4102626 - Web site: www.bcr.com.ar

LISTADO DE ENSAYOS OFRECIDOS

LEO.0019 - SUELOS por GRUPO e INDIVIDUAL

Estado: Publicado Versión 69 06/10/2026

Grupo/Ensayo	Ensayo/Técnica Analítica	Cantidad de muestra mínima requerida
Nitrógeno de Nitratos (se informa nitrógeno de nitratos y humedad)	LPE.0379 Método colorimétrico	300 g
Nitrógeno Particulado	LPE.0185	300 g
Nitrógeno Total	LPE.0112 basado IRAM/SAGyP 29572:2018	300 g
pH	IRAM-SAGyP 29574:2021	300 g
pH Buffer SMP	LPE.0109 Método potenciométrico	300 g
Potasio	LPE.0172 Absorción atómica - Llama	300 g
Sales Solubles (conductividad)	SAMLA 2004	300 g
Sodio	LPE.0216 Absorción atómica - Llama	300 g
Sulfatos	LPE.0256 Método turbidimétrico	300 g
Textura	SAMLA 2004	300 g

Av. Jorge Newbery 7643- S2006BGB - Rosario - Santa Fe- Argentina

Tel.: 0341-4102626 - Web site: www.bcr.com.ar

Estado: Publicado Versión 69 06/10/2026

Grupo/Ensayo	Ensayo/Técnica Analítica	Cantidad de muestra mínima requerida

(*) El Laboratorio realizará "Fósforo Olsen - IRAM-SAGyP 29570-2:2014" cuando el valor obtenido de ph sea mayor a 7,5.